## **19日本国特許庁**

# 公開特許公報

①特許出願公開

昭52—130150

⑤ Int. Cl².C 02 C 1/02

識別記号 102 CDK

庁内整理番号 7506—46 6462—26 ❸公開 昭和52年(1977)11月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図改良された生物学的脱窒素方法

②特

頭 昭51-46604

@出

願 昭51(1976) 4月26日

⑰発 明 者 東野房光

倉敷市潮通3丁目13番1 旭化

成工業株式会社内

⑩発 明 者 渡辺史郎

倉敷市潮通3丁目13番1 旭化

成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜通1丁目25番

地ノ1

蚏.

1. 発明の名称

改良された生物学的脱氢素方法

2. 存許請求の範囲

水中の NO: および(または) NO: を生物学的に B:ガスとして放出する方法において、脱盟素能を 有する微生物と鉄フロックとを付着せしめた樹脂 に被処理水を接触させることを特徴とする生物学 的脱温素方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は水中の No. および (または) No. を生物学的に除去するにあたり、脱癌素細菌と鉄フロックとを樹脂に付着せしめ 該樹脂に被処理水を接触することにより、効率よく水中の温素化合物を除去する方法に関するものである。

生物学的脱盤素法の原理は、線気的条件下で脱 盤素菌を利用し、原水中の NO2 あるいは NO3 で表 わされる健素酸化物中の結合状酸素を水素供与体 の存在下で呼吸せしめ、飲健素酸化物の健素を No にまで避元分解するもので、これを式で扱わすと 次のようになる。

2 NO, +6 H+ + B, +2 H, 0+2 OH

2 NO = + 1 OH+ - - N2 + 4 H2 O+2 OH

塔式生物床による脱盘素方法において用いられる充填材としては粒状活性炭、樹脂製炉材、石炭、石砂、けい篠土などがあるが、最もよく研究されているのは粒状活性炎と歯脂製炉材である。粒状

特開昭52-130;50(2)

活性炭は微生物の付着性が非常に良いが、耐久性 および価格の面で有利とはいえず、樹脂製炉材の 場合は安価であり耐久性の点ですぐれているが、 微生物の付着性が一般に活性炭より劣り、従つて 高濃度の窒素除去あるいは水質変動に対する安定 性に欠ける等の欠点を有する。

この様な背景において本発明者らは 脱壁能力のすぐれた付着生物床処理方法を確立すべく研究をおこなつた結果 脱密素菌を鉄フロックと共に物脂担体に付着せしめることにより、付着力のすぐれた生物膜が形成されることを発見し、本発明を完成した。

即ち、本発明は、脱磁素菌を鉄フロックと共に 樹脂担体に付着させて、生物味とし、有機炭素源 と共に鍼気条件下に被処理水と接触せしめること により、原水中の NO。あるいは NO。をきわめて効 半よく N,ガス迄避元する方法である。

本発明にかいて用いられる微生物担体は安価で 耐蝕性に富み・種々の形に成型可能な樹脂製であ り、特に発泡成型品は軽量のため取扱いが非常に 容易であり、表面積効率がすぐれ、更に表面の凹 凸の存在によつて数生物質が付着しやすいという 点で毎に打ましい。

御野素材としては、塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ABB樹脂などあるがこれらに限定されることなく使用できる。その成型品の形状は、棒状、粒状、板状、パイプ状、網状などいずれも使用し得るが、充填密度、表面積などに富む粒状成型品が比較的適している。また発泡体としては、発泡倍率2~40、密度0.005~0.5 \*/ cm² のものが使用される。

かかる担持体に付着させる脱硫菌としては、通常の活性汚泥中に生息している他栄養性通気性緩気性脱塩菌で、Pseudomonas denitrificans あるいは Micrococcus denitrificans などが用いられる。

本発明に用いられる鉄フロックは、酸化鉄又は水酸化鉄などの非水器性鉄化合物フロックで、被処理水中に直接酸化鉄又は水酸化鉄を加えるか、鉄塩とアルカリ熱を加え被処理水中で鉄フロック

を形成してもよい。鉄塩としては、塩化オー鉄、硫酸オー鉄などのオー鉄塩や、塩化オ二鉄、硫酸 オ二鉄などのオニ鉄塩が用いられる。また被処理 水がアンガリ性の場合にはアンガリ剤の緩加を省 略することができる。

また、酸化鉄、水酸化鉄または鉄塩添加量は、 乾燥脱塩素菌重量に対して10~50%であれば 充分である。

 原水中の窒素過度によって影響をうげ、例えば NO\_-Nまたは NO\_-N として 1 0 0 pon ~ 200 ppm では、大体 5 0 ~ 1 2 0 分である。

これは従来のスラッツ方法と比較して単位電素 あたりの設施時間あるいは単位容積あたりの設強 実能が必数倍も高いものである。

本発明における適用腐水としては、都市下水、 食品工場廃水、コークス炉廃水、機能工場廃水、 化学工場廃水、その他硝酸含有廃水などがあり、 種々の腐水に広く適用し得る。

直径 5 名のポリステレン発他体(商品名ウツドラック c 、旭ダウ社製 ・発泡倍率 5 0 倍)を図に示す 1 2 容の考に高さる。 でたる根に充填しこれに塩化ケ二鉄 2 0 可を水に軽解して青性ソーダで中和することによって生成する水酸化ケニ鉄の展演被を超入させて発泡体の表面に鉄フロックを付着させた。 さらに括性汚泥( illes 2400ppm)

特開昭52-130150(3)

の撹拌均一化された脱盤菌懸渦液 5 0 単を採取し、 塔内に注入後、硝酸ナトリウム 0.6859/L および 燐酸オーカリウム 0.019/Lを含む人工調整液を 2 4 加え 2 日間循環し脱盤菌の超皮を行なつた。 次いで同上の人工調整液の組成からなる原水(窒 素濃度 1 1 3 ppm)と、メタノールを 0.36 m// 原水 1 0 4 となるように連続的に通水した。他方 比較として、鉄フロックを付着させない発泡体に 脱密菌を付着させた場合とに関しても並行的に行ない、そ れぞれの脱盤率を求めた結果次の装に示すように 本発明の方法は高い脱盤率を示した。

	影 盘 率(%)	
	漁水3日目 (袋触6時間)	通水2週間 (接触2時間)
本発明方法	9 9 %	98%
発泡体のみ	7 5 %	7 9 %
粒 状 括 性 炭 (武田薬品製)	9 8 %	9 7 %

通水温度20℃

さらに脱磁率が非常に高く、それだけ設備がコンパクトになり、高機度の破業除去が出来ること、 水質変動に対する安定性も高いので水中の窒素除 去を有利におこなりことができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は実施例に用いた処理塔を示すものである。

- 1・・処理塔
- 2・・ポリスチレン発泡体
- 3 ・・被処理水+メタノール
- 4・・処理水

修幹出動人 组化成丁要株式会社

#### 突施例 2

実施例 1 と同様に、 A B B 樹脂(径 5 %の球状)を充填した塔に、予め M L B B 2 4 0 0 ppm の活性 汚泥( P B 5.6) 5 0 ml と・塩化 十二鉄を 5 0 0 ppm となるように加えてフロック状とした脱盤菌を全量注入し樹脂に付着させた。次いで、石油化学系 廃水の活性 汚泥処理水 2 4 を加え、塔内液を循環させることによつて付着生物床とした。活性汚泥処理水中には Nox 一 N 12 ppm、Nox 一 N 10 8 ppm 含まれていたが有機炭素は殆んど含まれていなかつたので、メタノールを強素もたり 2.5 倍量加えて成る排水を 2 日目より連続的に通水したところ・ 温水期間 3 週間:接触 6 0 分で脱壁率 9 7 多を得た。

以上のように本発明の方法によれば、従来のスラッジ経触循環方法に比較して運転管理上、また設置面積の点でもすぐれており、更に担体が樹脂であるため、活性炭等に比較して価格や、業材の使用量の面からみて非常に有利であり、軽量であり取扱い上の面からもすぐれている。

### 四 面

